Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

13800000 ANTICA ACRILICA GG/GM
smalto antiruggine a finitura antichizzante



Smalto antiruggine decorativo a finitura antichizzante. Protettivo e impermeabile dona alle superfici l'aspetto del ferro anticato/ferro battuto. Formulato con ossidi micacei brillanti di alta qualità. Impermeabile previo utilizzo di primer o flatting finale.

Data di revisione	11/04/2022
Composizione	Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI8681: B4.A.0.A.2.FA
Proprietà principali	• elevata aderenza • elevata resistenza • elevato potere coprente
Impieghi	Come vernice di fondo e finitura per la verniciatura del ferro battuto. Per la verniciatura di cancelli, cancellate, ringhiere ed inferiate, nonché di minuteria metallica come cardini, catenacci, borchie ecc. Le Basi Antica GG 13800002 e Antica GM 13820003 sono prodotti semicoprenti che si usano per ottenere, con il Tintometro Colormaker Professional, tutte le tinte della Cartella Antica.
Colore	Tinte di cartella, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	**Riferimento**	**UM**	**Valori**
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,250 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	18,0 ± 4,0
Residuo secco	C033	%	63,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	20-30
Essiccazione al tatto		Ore	2
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 70% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).

Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

. Metodo di applicazione	Airless, spruzzo, pennello.
. Diluente	9120.0004
. Diluizione	Pennello massimo 1% , spruzzo massimo 4%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0.018-0.023". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,8mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-10 m²/l per mano allo spessore ottimale di 40-45 micron.

Ciclo applicativo

FERRO NUOVO
Sgrassare accuratamente la superficie, eliminare ruggine ed incrostazioni. Applicare ANTICA ACRILICA GG/GM fino ad ottenere una copertura ottimale. Per applicazioni all'esterno si consiglia di applicare prima una mano di Ferrinoxal Serie 13000000 oppure Epotec Primer Serie 61200000.

FERRO GIÀ VERNICIATO
Per manufatti ben conservati carteggiare e pulire. In caso di zone ossidate o parti scoperte procedere come per ferro nuovo.

LAMIERA ZINCATA
Sgrassare accuratamente la superficie ed eliminare eventuali residui della zincatura. Si consiglia di trattare la superficie con lavaggio decappante usando Catafos serie 9470.008. Applicare Antica fino ad ottenere una copertura ottimale.

LAMIERA ZINCATA GIÀ VERNICIATA
Per manufatti benconservati carteggiare e pulire. In caso di zone ossidate o parti scoperte procedere come per la lamiera zincata.
Antica può essere catalizzata al 20% max con 9420.0227 per ottenere un film più semilucido più duro e resistente (utilizzo non destinato ad usi di cui alla Dir.2004/42/CE- D.L. n° 161/2006).

Note

A causa dei pigmenti contenuti nella serie 1380.0000 gli ugelli airless sono soggetti a un'usura superiore alla norma.
Per risaltare al massimo l'effetto antichizzato si consiglia l'applicazione a spruzzo.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

I/S - , massimo 500 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in ANTICA ACRILICA GG/GM pronto all'uso: < 500 g/l.

Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Voci di Capitolato

Smalto antiruggine ferromicaceo per interni ed esterni, per ferro e metallo non ferrosi, applicazione di due strati di 40-45 micron su supporto opportunamente preparato.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Antica e Titanzinc, gli smalti tecnici ad altissima adesione, presentano le loro selezioni di colori pronti e i tipi di finiture.

Antica, in particolare, conferisce una finitura come il ferro battuto a qualsiasi supporto in legno, lamiera, plastica, zinco e molti altri descritti nella scheda tecnica.

1000 e più colori sono realizzabili con il Sistema Tintometrico Colormaker nelle collezioni **Antica** e **Pro 800** di Colorificio Sammarinese.

La gamma dei prodotti/finiture è consultabile sul retro della cartella. Per conoscere l'offerta degli altri smalti per esterno e interno di Colorificio Sammarinese richiedere la cartella **Smalti** e **Omnia Smalto all'acqua**.

Antica and Titanzinc, the technical enamels with a very high adhesion, present their ready selections of colors and types of finishing.

Antica, in particular, gives a finish such as wrought iron to any support in wood, metal, plastic, zinc and many others described in the data sheet.

*1000 and more colours are achievable with Colormaker Tinting System in **Antica Collection** and **Pro 800** of Colorificio Sammarinese.*

*The range of products/finishes can be found on the back of the folder. To know the other of Colorificio Sammarinese solvent and water-based enamels for indoor and outdoor use, request the **Smalti** and **Omnia** folders.*

I colori di questa cartella sono indicativi, i colori ottenuti con processo di stampa sono indicativi. La luce, il clima, l'uso possono causare variazioni di tonalità ai colori originali.

The colours of the present colour card are purely indicative and they do not constitute an absolute corresponding reference. The print process, the light and the use can modify the original tones of the colour card.

Antica

colorificio sammarinese

colori pronti / *ready mix*

Antica GG
Base solvente
13800002

Antica GG
Base acqua
13810002

Antica GM
Base solvente
13820003

Antica GM
Base acqua
13830003

Antica GF
Grafite
13800001

Antica

colorificio sammarinese

colori pronti / *ready mix*

Argento GG
0300

Acciaio
0015

Ferro battuto
0432

Ferro antico
0433

Grafite pro
0417

Antica

colorificio sammarinese

colori pronti / *ready mix*

Grigio ferro
0429

Ramato
0416

Verde
0435

Bronzo
0436

Colormaker
Rosso
0418

Colormaker
Blu
0426

Titanzinc

colorificio sammarinese

colori pronti / *ready mix*

Bianco
0050

Verde
0190

Rosso ossido
0650

Rame
0600

Testa di moro
0627

DFL

Colorificio Sammarinese SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

colormaker

Antica
+Titanzinc

Timbro/Stamp

agw - April 2016 - image/special finish apply - non illustrative purpose



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

Antica

colorificio sammarinese



Antica Smalto antiruggine decorativo finitura antichizzante

Smalto antiruggine decorativo a finitura antichizzante. Protettivo e impermeabile dona alle superfici l'aspetto del ferro anticato / ferro battuto. Formulato con ossidi micacei brillanti di alta qualità.

Decorative antirust enamel to obtain an antiquing finish, as wrought iron. Protective and waterproof qualities, it gives to surfaces the appearance of antique iron. Formulated with bright high quality micaceous oxides.

scheda tecnica

Diluizione	A pennello e rullo max 1% con 9120.0004, a spruzzo max 4% con 9120.0004
Dilution	*By brush and roller max 1% with 9120.0004, by air-spray max 4% with 9120.0004*
Resa / Yield	Resa teorica per mano 9 - 10 m²/l / *Theoretical coverage for each coat 9 - 10 m²/l*

i e | M | Cg | Cls | G | F | LL | L



Antica all'acqua Smalto polivalente acrilico all'acqua

Smalto antiruggine decorativo a finitura antichizzante. Protettivo dona alle superfici l'aspetto del ferro anticato / ferro battuto. Formulato con ossidi micacei brillanti di alta qualità.

Decorative antirust water-based enamel to obtain an antiquing finish, as wrought iron. Formulated with bright high quality micaceous oxides.

scheda tecnica

Diluizione	A pennello, rullo max 5% con acqua, a spruzzo max 10 - 15% con acqua
Dilution	*By brush, roller max 5% with water, by Air-spray max 10 - 15% with water*
Resa / Yield	Resa teorica per mano 9 - 10 m²/l / *Theoretical coverage for each coat 9 - 10 m²/l*

i e | M | Cg | Cls | G | F | LL | L

Titanzinc

colorificio sammarinese



Titanzinc Smalto e primer satinato monomano per lamiera zincata

Eccellente per la verniciatura di lamiere zincate, grondaie, guard-rail. Adatto in industria per l'alta resistenza alle intemperie e alla salsedine.

One-coat enamel, excellent for use in masonry and for galvanized sheet metal, gutters, guard-rails. It's suitable also for industrial use because of its high resistance to harsh climates and to saltiness.

scheda tecnica

Diluizione	A pennello e rullo max 1% con 9120.0004, a spruzzo max 4% con 9120.0004
Dilution	*By brush and roller max 1% with 9120.0004, by air-spray max 4% with 9120.0004*
Resa / Yield	11 - 12 m²/l (allo spessore indicato nella scheda tecnica) / *theoretical coverage (thickness specified by data sheet)*

i e | M | Cg | Cls | G | F | LL | L

colormaker

colorificio sammarinese
Performance indelebili

Antica

SMALTO ANTIRUGGINE DECORATIVO FINITURA ANTICHIZZANTE
DECORATIVE ANTIRUST ENAMEL - ANTIQUING FINISH

+Titanzinc

i e

Cartella Colori
Colour Card

