SCHEDA TECNICA

TEMPERA

Idropittura traspirante per interni

Descrizione

Pittura murale per interni ad elevata traspirazione e buona copertura. Indicata per soffitti, bagni, cucine, pareti interne.

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superfice sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua oppotunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalita di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di TEMPERA con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 8 - 9 mq / l	**Secco al tatto** 30' - 50'
Aspetto e finitura OPACO / LISCIA	**Secco in profondità** 20 - 24 ore
Colori BIANCO	**Sovraverniciabile** 5 - 6 ore
Esterni / Interni NO / SI	**Peso specifico** 1,64 ± 0,05 g/cm³
Applicazione pennello rullo spruzzo	**Viscosità** 13.500 - 16.500 cps
Diluizione CON ACQUA 30% 25% 40%	**Stoccaggio** 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	**Confezioni** litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 **75 g/l**
dal 1/1/2010 **30 g/l**

TEMPERA contiene COV g/l 1,1

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore