SCHEDA TECNICA

QUARZO LISCIO ANTIMUFFA

Pittura al quarzo per esterno antialga

Descrizione

Pittura al quarzo per esterni ad azione antialga.
É dotata di ottima resistenza alle intemperie e buon potere riempitivo ed uniformante del supporto. La sua finitura liscia ed opaca maschera bene le imperfezioni delle pareti.Combatte la formazione di muffe ed alghe.

Preparazione dei supporti

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con uno stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalita di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di QUARZO LISCIO ANTIMUFFA con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 9 - 10 mq / l	**Secco al tatto** 35' - 1h 20'
Aspetto e finitura OPACO / LISCIA	**Secco in profondità** 20 - 24 ore
Colori BIANCO	**Sovraverniciabile** 6 - 8 ore
Esterni / Interni ESTERNI	**Peso specifico** 1,62 ± 0,05 g/cm³
Applicazione pennello rullo spruzzo	**Viscosità** 15.000 - 20.000 cps
Diluizione CON ACQUA 30% 25% 40%	**Stoccaggio** 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	**Confezioni** litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura per pareti esterne di supporto minerale. Base ACQUA c / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 40 g/l
QUARZO LISCIO ANTIMUFFA **contiene COV < 40g/l**

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

PRODOTTO DA: CCIAA - NREA: SA - 245084