SCHEDA TECNICA

ISOLATE FISSATIVO

Isolante fissativo ad acqua

Descrizione

Isolante fissativo murale all'acqua ideato per uniformare gli assorbimenti su supporti minerali nuovi o sfarinati e creare un fondo di adesione per la tinteggiatura, garantendo così una maggiore durata dell'idropittura.

Preparazione dei supporti e modalità di applicazione

Superfici con buon assorbimento:(nuove o non pitturate)
Assicurarsi che la superfice sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua diluito in **rapporto 1:4**.

Superfici con elevato assorbimento: (deteriorate o pitturate con tempera)
Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua diluito in **rapporto 1:3**.

Superfici con lieve assorbimento: (pitturate con idropittura lavabile)
Riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua diluito in rapporto **1:5**.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano +/- 50 mq / l	**Secco al tatto** 4 - 5 ore
Aspetto e finitura TRASPARENTE	**Secco in profondità** 8 - 12 ore
Colori BIANCO LATTIGINOSO	**Sovraverniciabile** 5 - 6 ore
Esterni / Interni SI/SI	**Peso specifico** 1,00 ± 0,05 g/cm³
Applicazione  pennello  rullo	**Viscosità** 1.500 - 3.000 cps
Diluizione CON ACQUA 1:5 (in funzione del tipo di supporto *)	**Stoccaggio** 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	**Confezioni** litri 1 - 4

* seguire le indicazioni di preparazione del supporti e modalità di applicazione.

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
primer fissativo Base ACQUA h / BA
Valore limite UE per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l
ISOLANTE FISSATIVO contiene COV g/l 0.2

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

PRODOTTO DA: CCIAA - NREA: SA - 245084