SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE STRIPPER

Lo **SVERNICIATORE STRIPPER** è un prodotto economico ideale per sverniciare pitture murali da interno ed esterno, per rimuovere smalti a solvente e ad acqua da legno e ferro.

È un gel trasparente che si può applicare in verticale, non è caustico ed è esente da diclorometano.

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	METODO	UNITA' DI MISURA	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	A Vista		Gel	Gel
Colore	A Vista		Incolore	Incolore
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/l	0.860-0.910	0.875
Viscosità a 20°C	Interno	cps	>8000	>8000

Modalità di utilizzo

Dopo aver mescolato bene il prodotto stendere, con un pennello o con una spatola, uno strato uniforme di sverniciatore sulla superficie da trattare, con uno spessore di circa 2-3 mm. Attendere la completa penetrazione del prodotto e successivamente asportare la vernice distaccata utilizzando una spatola o un raschietto. E' possibile rimuovere eventuali residui di vernice con ulteriori applicazioni. Dopo il trattamento lavare la superficie trattata con Diluente S/65 Sprint o con il solvente Acetone Sprint. Il tempo di azione del prodotto varia a seconda del tipo di rivestimento, del numero di strati e della temperatura. Eseguire sempre prove preliminari per determinare il tempo di permanenza esatto e lo spessore adeguato. Non applicare su supporto caldo, sotto l'azione diretta del sole e per riparazioni di autocarrozzeria.

SCHEDA TECNICA

Avvertenze

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.
Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.
Manipolare rispettandole buone pratiche di igiene e sicurezza industriale.
Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico. Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.
Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

Luglio 2021