SCHEDA TECNICA
(Milano, Dicembre 2012)

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it o www.portalehenkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX CONTACT K01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo policloroprenico a contatto senza toluene e con contenuto di cicloesano <0,1%.

CAMPI DI IMPIEGO
Incollaggio in falegnameria, arredamento, pannellistica. Incollaggio di laminati plastici, sughero, linoleum, gommaspugna, finte pelli telate su legno, compensato e truciolare, metallo, vetroresina, muratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Gomme policloroprenicge e resine sintetiche in solventi
Peso specifico	0,86 g/cm^3 circa
Aspetto	Semidenso di colore giallo/nocciola
Viscosità Brookfield	c.a. 4.600 mPas
Resa	c.a. 300g/m^2
Tempo aperto	70 minuti (in funzione di temperatura e umidità)
Tempo di presa	Immediata
Tempo indurimento	c.a. 36 ore
Resistenza alla temperatura	Fino a 110°C circa*

* Secondo Test interno condotto presso i laboratori Henkel di Dusseldorf.

STOCCAGGIO
Il prodotto deve esser conservato nei contenitori originali, ad una temperatura di 15-20°C. Se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti
Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso, adesivi preesistenti; pulire eventualmente con solventi.

Applicazione
Mescolare accuratamente l'adesivo prima dell'uso.
Stendere l'adesivo con spatola dentellata o con pennello su entrambi i supporti senza metterli a contatto.
Fare evaporare completamente i solventi per circa 20-30 minuti, a seconda dello strato di adesivo applicato, e delle condizioni ambientali (temperatura e umidità) in cui si opera.
Mettere a contatto le due superfici esercitando una pressione uniforme, breve ma forte (ad es. martellando o rullando) avendo cura di non imprigionare bolle d'aria.
Il pezzo così incollato può essere immediatamente movimentato. Per rimuovere tracce di adesivo fresco e per la pulizia degli attrezzi utilizzare un solvente (es. acetone).
Si consiglia di aerare il locale in cui si opera per evitare l'accumulo di vapori.

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).